

## **ISODUR 220**

### **Закалочные масла**

**ISODUR 220** представляет из себя низковязкое масло для светлой закалки с умеренным охлаждающим действием.

В основном применяется для закалки легированной, инструментальной и термически улучшенной стали.

Рекомендуемая температура масла в ванне: 40 – 70°C

#### Технические данные:

Форма:	жидкая	
Цвет:	светло-желтый	
Запах:	нейтральный	
Плотность при 20 <sup>0</sup> С:	0,860 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Темп. вспышки:	195°C	ISO 2592
Темп. воспламенения:	232°C	ISO 2592
Темп. застывания:	-22 <sup>0</sup> С	ISO 3016
Темп. кипения:	310 <sup>0</sup> С	
Вязкость при 20°C:	46,0 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562 ч.1
при 40°C:	19,0 мм <sup>2</sup> /с	
при 50°C:	13,2 мм <sup>2</sup> /с	
Кислотное число:	0,0 мг КОН/г	
Число омыления:	0,0 мг КОН/г	DIN 51559
Зольность:	0,0 %	DIN 51575
Конрадсон-тест:	0,02%	DIN 51551
Растворимость в воде:	не смешивается	

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.