

ISODUR 300

Закалочное масло для светлой закалки

ISODUR 300 представляет собой закалочное масло для светлой закалки с мягким охлаждающим действием. Оно применяется главным образом для закалки легированной инструментальной и улучшаемой стали.

Рекомендуемая температура ванн: 50-80°C.

Технические данные:

Внешний вид	желтоватый	
Плотность при 20°C	0,868	DIN 51757
Вязкость	При 20 °C	84,0 мм ² /сек
	При 40 °C	31,5 мм ² /сек
	При 50 °C	21,0 мм ² /сек
Кислотное число	0,0 мг КОН/г масла	
Число омыления	0,0 мг КОН/г масла	DIN 51559
Зола	0,0 % веса	DIN 51575
Определение коксуемости по Конрадсону	0,02 % веса	DIN 51551

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.