

ISOTEMP 230

Масло для отпуска

ISOTEMP 230 масло для отпуска на основе минерального масла. Рабочая температура 200⁰С, максимально 230⁰С.

Масла для отпуска преимущественно применяются для:

- снятия внутреннего напряжения и отпуска закалённых деталей;
- нагрева деталей для горячей посадки и припасовки;
- вытеснения водорода из стальных деталей после травления;
- термического старения закаливаемых сплавов цветных металлов;
- старения пластмасс для стабилизации формы;
- нагрева пластмассовых деталей для формования.

Характеристики:

Плотность при 20 ⁰ С DIN 51757	0,887
Температура воспламенения DIN ISO 2592	285 ⁰ С
Температура вспышки DIN ISO 2592	328 ⁰ С
Плотность DIN 51562	
- При 20 ⁰ С	1000 мм ² /сек
- При 40 ⁰ С	240 мм ² /сек
- При 50 ⁰ С	135 мм ² /сек
Число нейтрализации	0,0
Содержание примеси DIN 51575	0,02 %
Conradson-Test DIN 51551	0,15

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.